

# Kiehl-Legnodur-satina

## Matte 1-Komponenten-Permanentbeschichtung

- ▲ Lackartig, matt auftrocknende, weichmacherfreie Polyurethan-Dispersion
- ▲ Hervorragende Filmbildeigenschaften
- ▲ Strapazierfähiger, leicht zu reinigender Schutzfilm
- ▲ Nachpflege der Beschichtung nach Trockenreinigung
- ▲ Entfernung des Films durch nasse Grundreinigung nicht möglich
- ▲ Extrem gute Wasserbeständigkeit



### Anwendungsbereich

Auf Echtholzflächen, die mit Holzölen oder Versiegelungen gepflegt wurden. Weiterhin auf beschichtbaren elastischen Bodenbelägen und Sichtestrichen anwendbar.

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf sauberen, trennmittelfreien und fachgerecht vorbereiteten Flächen gewährleistet. Produkt vor Gebrauch schütteln! Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden. Kanister nach Gebrauch sofort verschließen. Während der Verarbeitung und Abtrocknung Zugluft vermeiden.

### Vorbereitung der Flächen:

Parkettflächen sind vor der Pflegemaßnahme trocken zu reinigen (Kiehl-Legno-Pad). Elastische Bodenbeläge müssen grundgereinigt werden (Veroclean, 3 L zu 8 L Wasser). Auf bereits mit Kiehl-Legnodur beschichteten elastischen Bodenbelägen ist eine Trockenreinigung mit einem Kiehl-Legno-Pad durchzuführen. Der anfallende Staub ist zu entfernen.

### Beschichten:

Je nach Saugfähigkeit der Fläche 1–2 Aufträge im Abstand von ca. 90 Minuten.

Nach der Vorbereitung der Flächen Produkt unverdünnt auf den gereinigten Boden geben und mit einem Flachmopp oder Wischwiesel dünn auftragen. Verbrauch: 30,0 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag.

Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Wasser.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Vor Frost schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zum Spritzen nicht geeignet. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restleeres Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Kunststoffdispersionen metallsalzfrei, Polyethylenwachse, wasserlösliche Lösungsmittel, Konservierungsmittel (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone). pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): EUH208 Enthält Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j220805	2 x 5 L PCR-Kanister (Karton)	56