

Ceradur-eco

Ikke metallisert polish

Egenskaper

Selvskinnende, ikke metallisert polish med meget gode filmbyggende egenskaper. Med en sklisikker verdi på mellom 0.4 og 0.6 μ oppfylles den tyske industrielle norm, DIN 18032 (testet på FMFA Otto-Graf-Institute in Baden-Württemberg, Tyskland). Videre oppfyller Ceradur-eco den tyske industristandard DIN ICE 61340-5-1 (EN 61340-5-1) og er dermed egnet for bruk på ledende elastiske gulvbelegg (Material Test Sertifikat TÜV Süd). Polishen er like motstandsdyktig som en metallisert polish og forblir elastisk. Skader kan utbedres ved polering eller spray polering. Ceradur-eco er miljøvennlig og har mottatt det østerrikske eco label.

Innhold

Ikke-metalliserte polymerdispersjoner (TBEP-fri), polyetylenvokser, myknere, tilsetningsstoffer.
pH-verdi (konsentrat): ca. 8.5

Bruksområde

Egnet til bruk på vannavstøtende, harde og elastisk gulvbelegg, som PVC, linoleum, gummi, absorberende naturlig og kunstig stein. Anbefales også for å beskytte forseglede tre- eller kork-gulv.
Ikke egnet for ubehandlede tre- eller kork-gulv. Før bruk av Ceradur-eco på PU eller PE gulvbelegg, anbefales det å gjøre en test på et mindre område for å sjekke gulvets egenskaper med hensyn til vedheft.

Bruksanvisning

Etter fjerning av polish og en kort tørketid, påfør produktet uforynnet i et tynt lag med en flat mopp.
Ikke la produktet tørke på moppen og lukk beholderen umiddelbart etter bruk.

Polish på gulv:

Avhengig av gulvets absorpsjonsnivå, 2-3 påføringer med ca. 30-minutters intervaller kan være nødvendig.

Polish på ledende elastiske gulvbelegg:

1 påføring (25 ml/m²).

Polish etter grovrengjøring:

1-2 påføringer med ca. 30-minutters intervaller.

Spraypolering for punktrepasjon av skader på polisen:

Fortynn 1: 1 med kaldt vann, arbeid med sprayflaske og high-speed maskin (ca. 1000 rpm).

Polering:

Den tørre overflaten kan poleres og forsterkes med high-speed maskin (ca. 1000 rpm) og en polerrondell opprettholderr anti-skli egenskapene.



DIN 18032

Gulv- behandling



UW 1233

Forbruk per m²

Polish: 25 ml per behandling

Polish etter grovrengjøring: 25 ml per gang

Spraypolering: 1,5 ml

Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1.

Forpakning

Kartong med 2 x 5 l kanner

Art.-Nr. j 20 12 05

Beskytt mot frost!

