


# Kiehl-Legnodur-TiGloss

## Protection permanente autolustrante à 2 composants

- ▲ Dispersion polyuréthane exempte de plastifiants. Sèche comme un vernis
- ▲ Épaisseur de couche jusqu'à 25 µm
- ▲ Certifié selon DIN 18032, DIN EN 13036 et DIN EN 14904
- ▲ Film de protection robuste et facile à nettoyer
- ▲ Remise en état de la protection après un effleurage
- ▲ L'élimination du film par un décapage au mouillé n'est pas possible
- ▲ Excellentes propriétés filmogènes
- ▲ Haute résistance contre les produits chimiques, comme les désinfectants pour les mains



### Domaine d'application

Pour les surfaces en bois traitées avec des huiles ou des vitrifications. Utilisation possible sur revêtements de sol souples pouvant être protégés, chape et béton.

### Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Une adhérence et un aspect impeccables ne sont garantis que sur des surfaces propres, exemptes d'agent de démoulage et préparées de manière appropriée. Avant application, Kiehl-Legnodur-TiGloss (premier composant) doit être mélangé avec le deuxième composant Kiehl-Durator. Bien secouer immédiatement. Laisser reposer pendant 5 minutes. La protection à 2 composants ainsi préparée peut être utilisée pendant 6 heures. Fermer le bidon immédiatement après l'emploi. Éviter les courants d'air durant le traitement et le séchage.

### Préparation des surfaces :

Les surfaces en parquet doivent être effleurées (Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine) avant le traitement. Les revêtements de sol souples doivent être décapés (Veroclean, 3 L pour 8 L d'eau). Les revêtements de sol souples déjà protégés avec Kiehl-Legnodur doivent être effleurés avec un Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Éliminer la poussière produite.

### Protection :

Selon la porosité de la surface, 2-3 applications à un intervalle d'env. 90 minutes.

Après la préparation des surfaces, appliquer le produit pur sur le sol nettoyé et le répartir en couche fine à l'aide d'une frange ou d'un mouilleur. Au besoin, procéder à un lustrage intermédiaire à l'aide d'un Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine après la première application. Si le temps de séchage entre les applications est supérieur à 24 heures, effectuer un lustrage intermédiaire avec un Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Consommation : 30,0 ml/m<sup>2</sup> par application.



### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Protéger du gel.

### Composition

Dispersion synthétiques non métallisées, solvants hydrosolubles, conservateurs.  
pH produit concentré : env. 7,5

### Référence

j1908115

### Unité de conditionnement (UC)

Carton contenant : bidon PCR de 5 L + 100 ml Kiehl-Durator

### Nombre UC par palette

112