

Kiehl-Legnodur-TiGloss

Cera autolucidante permanente a 2 componenti

- ▲ Dispersione poliuretanică priva di plastificanti, si asciuga come una vernice
- ▲ Spessore dello strato fino a 25 µm
- ▲ Certificato in base alle normative DIN 18032, EN 13036 e EN 14904
- ▲ Pellicola protettiva resistente e facile da pulire
- ▲ Post-manutenzione del rivestimento dopo la pulizia a secco
- ▲ L'eliminazione della pellicola non è possibile con la pulizia a fondo bagnata
- ▲ Eccellenti caratteristiche di formazione della pellicola
- ▲ Alta resistenza a prodotti chimici come p.es. disinfettanti per le mani



Campo d'applicazione

Per pavimenti in legno oliati e sigillati. Utilizzabile anche su pavimenti elastici a dispersione sintetica e sul cemento a vista.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Un'adesione ed un aspetto perfetto è garantito solo su superfici pulite, prive di cere e preparate in modo adeguato. Prima dell'applicazione, mescolare Kiehl-Legnodur-TiGloss (1° componente) con il secondo componente Kiehl-Durator. Agitare bene immediatamente. Lasciare riposare per 5 minuti. La cera a 2 componenti così prodotta può essere lavorata per 6 ore. Chiudere subito la tanica dopo l'uso. Durante la lavorazione e l'asciugatura evitare correnti d'aria.

Preparazione delle superfici:

Le superfici in parquet devono essere pulite a secco prima del trattamento (Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine). I pavimenti elastici devono essere puliti a fondo (Veroclean, 3 L in 8 L d'acqua). I pavimenti elastici trattati con Kiehl-Legnodur devono essere puliti a secco con un Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Eliminare la polvere formata.

Protezione:

A seconda del grado di assorbenza del pavimento 2-3 applicazioni a distanza di ca. 90 minuti.

Dopo la preparazione delle superfici, distribuire il prodotto puro p.es. con una radazza o un spandi olio in modo sottile. In caso di necessità, dopo la prima applicazione eseguire una carteggiatura intermedia con il Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Se tra due applicazioni successive intercorrono più di 24 ore di asciugatura, è necessario effettuare una levigatura intermedia con Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Consumo: 30,0 ml/m² per applicazione.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Proteggere dal gelo.

Composizione

Dispersioni sintetiche prive di sali metallici, solventi idrosolubili, conservanti.
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 7,5

Codice

j1908115

Unità di misura (UM)

Cartone da 1 tanica PCR da 5 L + 100 ml Kiehl-Durator

Numero di unità per pallet

112