Kiehl-Legnodur-brillant

1-komponentowa powłoka permanentna, samonabłyszczająca się

- Dyspersja poliuretanowa schnąca podobnie jak lakier, niezawierająca plastyfikatorów
- Doskonałe właściwości tworzenia filmu pielęgnacyjnego
- Film ochronny odporny na ścieranie, łatwy do czyszczenia
- Dalsza pielęgnacja powłoki po czyszczeniu na sucho
- Usuwanie filmu metodą czyszczenia gruntownego na mokro nie jest możliwe
- Niezwykle dobra odporność na wodę

Obszar zastosowania

Do podłóg z naturalnego drewna, które były wcześniej pielęgnowane olejami do drewna lub zabezpieczone lakierem. Ponadto znajduje zastosowanie na elastycznych pokryciach podłogowych nadających się do pokrycia powłoką oraz na posadzkach jastrychowych.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Powłoka osiąga doskonałą przyczepność i wygląd tylko na powierzchniach czystych, wolnych od środków antyadhezyjnych i prawidłowo przygotowanych. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu.

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie parkietu przed pielęgnacją wyczyścić na sucho (pad Kiehl- Legno). Elastyczne pokrycia podłogowe należy umyć gruntownie (Veroclean, 3 L na 8 L wody). Elastyczne pokrycia podłogowe, na których położono wcześniej Kiehl-Legnodur, należy wyczyścić na sucho padem Kiehl-Legno. Powstały pył usunąć.

Nakładanie powłok:
W zależności od chłonności powierzchni 1–2 warstwy w odstępie ok. 90 minut.
Po przygotowaniu powierzchni nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka.
Zużycie: 30,0 ml/m^2 na warstwę.

Środek czyszczący dla narzędzi pracy: woda.



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Chronić przed mrozem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie nadaje się do spryskiwania. Podczas szlifowania używać filtru przeciwpyłowego P2. Podczas użycia należy unikać jedzenia, picia i palenia. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przepłukać obficie wodą. Podczas obróbki i wysychania zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Narzędzia umyć natychmiast po zakończeniu pracy wodą z mydłem. Nie odprowadzać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Tylko dokładnie opróżnione kanistry oddać do recyclingu. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru starych lakierów.

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Dyspersja syntetyczna wolna od soli metalicznych, woski polietylenowe, środki rozpuszczalne w wodzie, środki konserwujące (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).
wartość pH (koncentratu) : ok. 8

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracie): EUH208 Zawiera Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j220705	2/5 L PCR-kanistry (karton)	56