

# Kiehl-Legnodur-Titan

## 2-komponentowa powłoka permanentna, jedwabisty mat

- ▲ Dyspersja poliuretanowa schnąca podobnie jak lakier, niezawierająca plastyfikatorów
- ▲ Grubość warstwy do 25 µm
- ▲ Duża odporność na chemikalia, np. środki do dezynfekcji rąk
- ▲ Doskonałe właściwości tworzenia filmu pielęgnacyjnego
- ▲ Film ochronny odporny na ścieranie, łatwy do czyszczenia
- ▲ Dalsza pielęgnacja powłoki po czyszczeniu na sucho
- ▲ Usuwanie filmu metodą czyszczenia gruntownego na mokro nie jest możliwe



### Obszar zastosowania

Do podłóg z naturalnego drewna, które były wcześniej pielęgnowane olejami do drewna lub zabezpieczone lakierem. Ponadto znajduje zastosowanie na elastycznych pokryciach podłogowych nadających się do pokrycia powłoką oraz na posadzkach jastrychowych.

### Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Powłoka osiąga doskonałą przyczepność i wygląd tylko na powierzchniach czystych, wolnych od środków antyadhezyjnych i prawidłowo przygotowanych. Przed użyciem należy mieszać Kiehl-Legnodur-Titan (1 komponent) z drugim składnikiem Kiehl-Durator. Natychmiast mocno wstrząsnąć. Zostawić na 5 minut. Przygotowaną w ten sposób 2-komponentową powłokę należy zużyć w ciągu 6 godzin. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu.

### Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie parkietu przed pielęgnacją wyczyścić na sucho (pad Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine). Elastyczne pokrycia podłogowe należy umyć gruntownie (Veroclean, 3 L na 8 L wody). Elastyczne pokrycia podłogowe, na których położono wcześniej Kiehl-Legnodur, należy wyczyścić na sucho padem Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Powstały pył usunąć.

### Nakładanie powłok:

W zależności od chłonności powierzchni 2–3 warstwy w odstępie ok. 90 minut.

Po przygotowaniu powierzchni nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka. W razie potrzeby po pierwszym naniesieniu wykonać międzyszlif za pomocą pada Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Jeśli czas schnięcia pomiędzy aplikacjami jest dłuższy niż 24 godziny, należy przeprowadzić szlifowanie pośrednie za pomocą Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Zużycie: 30,0 ml/m<sup>2</sup> na warstwę.



### Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Chronić przed mrozem.

### Skład

Dyspersja syntetyczna wolna od soli metalicznych, woski polietylenowe, środki rozpuszczalne w wodzie, środki konserwujące.  
wartość pH (koncentratu) : ok. 8