

# Kiehl-Legnodur-Titan

## Шелковисто-матовое двухкомпонентное постоянное покрытие

- ▲ Полиуретановая дисперсия без пластификаторов, после высыхания даёт поверхность, похожую на лакированную
- ▲ Толщина слоя до 25 мкм
- ▲ Высокая химическая стойкость, например, к средствам для дезинфекции рук
- ▲ Замечательные плёнообразующие свойства
- ▲ Износостойкая, легко чистящаяся защитная плёнка
- ▲ Уход за защитным покрытием после сухой чистки
- ▲ Удалить плёнку методом глубокой мокрой чистки невозможно



### Область применения

На поверхностях из натурального дерева, обработанных маслами для дерева или лаками. Кроме того, может наноситься на эластичные напольные покрытия и стяжные цементные полы, пригодные для нанесения защитных слоёв.

### Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Гарантия безупречного прилипания и внешнего вида возможна только при нанесении на чистые, без разделительных средств и профессионально подготовленные поверхности. Перед нанесением в Kiehl-Legnodur-Titan (1-ый компонент) следует добавить второй компонент Kiehl-Durator. Немедленно хорошо взболтать. Дать 5 минут настояться. Приготовленным таким образом двухкомпонентное защитное покрытие использовать в течение 6-ти часов. После использования немедленно закрыть канистру. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка.

### Подготовка поверхностей:

Паркетный пол перед нанесением защитного покрытия обработать методом сухой чистки (Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine). Эластичные напольные покрытия следует обязательно очистить методом глубокой чистки (Veroclean, 3 л на 8 л воды). Эластичные напольные покрытия, уже покрытые средством Kiehl-Legnodur, следует очистить методом сухой чистки при помощи пада Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Возникшую при чистке пыль удалить.

### Нанесение защитного покрытия:

В зависимости от впитывающей способности поверхности 2–3 слоя с интервалом прибл. 90 минут. После подготовки поверхностей нанести неразведённое средство тонким слоём, например, с помощью плоского мопа или шубки. При необходимости после нанесения первого слоя выполнить промежуточную шлифовку падом Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Если между нанесением слоёв прошло более 24 часа, поверхность необходимо прошлифовать падом Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Расход: 30,0 мл/м<sup>2</sup> на нанесение.



### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Беречь от мороза.

### Состав

Полимерные дисперсии без солей металлов, полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, консерванты. показатель pH в концентрате: прибл. 8

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j2213115	PCR-канистра x 5 л + 100 мл Kiehl-Durator (коробка)	112