

Kiehl-Basic-Oil

Olio impregnante

- ▲ Sulla base di materie prime rinnovabili
- ▲ Esalta la colorazione a seconda del tipo di pavimento
- ▲ Privo di profumo
- ▲ Indurisce all'aria e permeabile
- ▲ Alto potere riempitivo



Campo d'applicazione

Per trattamento di base e post-trattamento con olio di superfici in legno e pietra naturale ed artificiale. Non utilizzabile su superfici sigillate, cerate ed incerate. Adatto anche su pavimenti di cemento a vista.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Un'adesione ed un aspetto perfetto è garantito solo su superfici pulite, prive di cere e preparate in modo adeguato. Agitare il prodotto prima dell'uso! La temperatura del pavimento e del prodotto deve essere compresa tra 15° C e 25° C. Durante la lavorazione e l'asciugatura evitare correnti d'aria. Ventilare bene gli ambienti dopo l'asciugatura.

Preparazione delle superfici:

Le superfici in parquet devono essere pulite a secco prima del trattamento (Kiehl-Legno-Pad). Eliminare la polvere formatasi. Sulle superfici in pietra occorre eseguire una pulizia di fondo umida.

Trattamento di base con olio (impregnante):

Dopo la preparazione delle superfici distribuire un sottile strato di prodotto con il rullo Kiehl e lasciare agire per 30 minuti. Rimuovere accuratamente l'olio rimasto in superficie con uno spingi liquidi resistente ai solventi e raccogliarlo con panni di lana o simili. Successivamente trattare la superficie con monospazzola e Kiehl-Finish-pad. Dopo un tempo di asciugatura di 2-12 ore si consiglia di eseguire un'ulteriore lucidatura. Calpestabile e lavabile dopo ca. 3 giorni. Consumo: 80,0-120,0 ml/m².

Post-trattamento con olio (impregnante):

Usare il prodotto puro.

Calpestabile e lavabile dopo ca. 24 ore. Consumo: 20,0-40,0 ml/m².

Pulizia spray:

Usare il prodotto puro.

Trattare con spruzzatore e monospazzola (ca. 150 giri/min.). Calpestabile e lavabile dopo ca. 12 ore. Consumo: 10,0-20,0 ml/m².

Detergente per il materiale di lavoro: Kiehl-Wax-Ex.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Proteggere dal gelo. Gli oli che si asciugano con l'ossigeno possono autoincendiarsi a contatto con segatura, panni, pad ed altri materiali di lavoro assorbenti. Per questo i materiali di lavoro devono essere imbevuti d'acqua e smaltiti chiusi in un contenitore ermetico. Osservare le disposizioni locali per lo smaltimento dei rifiuti. Chiudere bene e consumare velocemente le taniche iniziate.

Composizione

Solventi idrosolubili, sostanze asciuganti, oli di manutenzione, resine per reticolazione.

Codice

j222105

Unità di misura (UM)

Cartone da 2 taniche da 5 L

Numero di unità per pallet

56