

ARENAS-impregna

Impregnat do tekstyliów w płynie

- ▲ Produkt wykańczający odporny na wodę, olej i zabrudzenia
- ▲ Do impregnacji wstępnej i końcowej tekstyliów naturalnych oraz syntetycznych
- ▲ Wodoodporność już po wyschnięciu w temperaturze pokojowej
- ▲ Zachowuje zdolność dyfuzji pary przez tkaniny
- ▲ Nie zawiera związków fluoru



Obszar zastosowania

Do impregnowania tekstyliów naturalnych i syntetycznych, np. ubrań roboczych, derek, plandek itp.

Sposób użycia

Impregnowanie w pralce:

Pierwsza impregnacja 90 ml/kg prania, końcowa impregnacja 20–50 ml/kg prania. Produkt dodać do ostatniego płukania procesu prania, temperatura 20–30 °C, czas działania 20 minut, niska liczba obrotów bębna pralki na min. Podłączyć kanister do przyłącza pompy środka do impregnacji. Dozowanie odbywa się automatycznie za pomocą sterowania programów pralki. Efekt impregnacji można poprawić, dodając do kąpieli impregncyjnej ARENAS-formacid.

Impregnowanie przez zanurzenie:

Pierwsza impregnacja 90 ml/kg prania, końcowa impregnacja 20–50 ml/kg prania. Roztwór impregnujący przyrządzić w odpowiednim naczyniu. Czyste i suche tekstylia włożyć do roztworu na 20–30 minut. Następnie wyjąć lekko tekstylia i wysuszyć je w temperaturze pokojowej.

Impregnowanie ręczne:

Nierozcieńczony produkt nanosić metodą natryskiwania lub za pomocą pędzla, gąbki lub szmatki. Zwracać uwagę na całkowite zamoczenie. Następnie tekstylia dokładnie wysuszyć.

Zużycie zależy od chłonności i wielkości tkaniny.

Pełny efekt impregnacji zachodzi po wysuszeniu w suszarce lub wyprasowaniu (przestrzegać wskazówek dotyczących pielęgnacji).



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Substancja czynna na bazie polimerów, środki konserwujące (Phenoxyethanol).
wartość pH (koncentratu) : ok. 5

wartość pH (roztworu roboczego): ok. 7